

MILJØMAL AS



TEKNISK DATABLAD / FDV

Produkt

Wibo Färg AB / Wibo Ekte Linoljemaling. Innvendig

Teknisk:

Bindemiddel : Kaldpresset, kokt linolje til kokepunkt på linolje 285 grader

Pigment : Titandioxid, 6 til 16 % sinkhvit

Tørrestoff : 97-98 %

Glans : 15-40-80

Tørketid : 24-34 timer

Forbruk : 15-20 m2 per liter.

Egenskaper og fordeler

Wibo innvendig linoljemaling er en tradisjonell linoljemaling i glans 15, 40 og 80. Den kan benyttes på tre, gips og kalkpuss.

Wibo ekte linoljemaling har en egen farge mellom NCS 0500 og 0502-Y, Linolje er en vegetabilsk olje og kan påvirkes av sollys. Wibo Linoljemaling gjøres på resepter fra 30 tallet før de aromatiske løsemidlenes tid. Den fargesettes med organiske og oksid pigment, dette gjøres for hand på gramsvekt etter egne resepter. Wibo linoljemaling har veldig god dekkevne, males i tynne strøk.

Rengjøring

Overflatene må ikke rengjøres før malingen er gjennomtørr 3-5 uker avhengig temperatur og lufttilgang. Bruk et ph nøytralt vaskemiddel og vask med lunket vann.

Utbedring av skader, vedlikehold.

Ved skader på overflaten anbefales det 2 strøk med flekk før hele overflaten males med samme produkt til naturlig skille for eksempel til et hjørne.

MILJØMAL AS



Vedlikeholds intervall

Vedlikeholds intervall blir påvirket av lokale klimatiske forhold og om maling må derfor gjøres etter behov. Produktet vil naturlig bli nedbrutt av ytre påvirkninger. Innvedig vedlikeholds intervall kommer ann på bruken, overflaten slites kun av ytre påvirkninger.

Lagring av produktet

Kan lagres frostfritt og i et lufttett spann i ca. 1 år. Fraktes og lagres stående. Lagring der halve spannet er benyttet, legg plastfolie tett nede på resten som er igjen i spannet, gjør det så luft tett som mulig.

Avfallhåndtering

Produktet klassifiseres som farlig avfall og skal leveres til godkjent mottak for farlig avfall. Produktet må ikke helles ut i miljøet, kloakk eller vann. Tom og tørr emballasje leveres til godkjent mottak. Se for øvrig forskrift for farlig avfall.

Produsent:

Wibo Färg AB

Aröds Industriväg 17-19

42243 Hisings Backa

E-post: info@wibofarg.se

Importør:

Miljømal Fargehandel & Bygningsvernbutikk AS

Østerdalsgata 1

0658 Oslo

E-mail: post@miljomal.as

www.miljomal.as

Behandlet flate : _____

Fargekode : _____